

Código: SF-051 (532)	Versión:2	Revisión: 01/08/2018
----------------------	-----------	----------------------



Descripción	Valor
Nombre	SIS – Mortero seco
Clasificación NTC-765,NTC -851	Seco de fraguado térmico

Análisis Químico	%
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	41.5
SiO <sub>2</sub>	52.5
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	2.0
TiO <sub>2</sub>	2.4
CaO	0.4
MgO	0.4
Álcalis	0.5

Otras propiedades	
PCE (cono pirometrico equivalente)	32
Temperatura equivalente °C (NTC-706 ASTM C-24	1717
Refractariedad (el mortero no fluye de la junta a) °C NTC-861	1600

Agua de preparación ml/kg de mortero	
Para aplicar con palustre	360
Para aplicar por inmersión	500

Kg requeridos de mortero para pegar 1,000 ladrillos	
Con palustre, kg	129
Por inmersión, kg	81

Presentación	Saco X 50kg
--------------	-------------