

Descripción

Clasificación	NTC-765, NTC -851
Nombre	SIS – Mortero Húmedo
Tipo de mortero	Húmedo de fraguado al aire

Propiedades Químicas

Análisis Químico	%
Al ₂ O ₃	43.0
SiO ₂	50.3
Fe ₂ O ₃	1.8
TiO ₂	2.1
CaO	0.2
MgO	0.3
Álcalis	2.0

Otras Propiedades

PCE (cono pirométrico equivalente)	32 1/2
Temperatura equivalente °C (NTC-706 ASTM C-24)	1724
Refractariedad, el mortero no fluye de la junta a °C NTC-861, ASTM C-199	1600

Datos de Uso

Agua de preparación ml/kg de mortero	
Para aplicar con palustre	Como se entrega
Para aplicar por inmersión	60
Kg requeridos de mortero para pegar 1,000 ladrillos	
Con palustre, kg	180
Por inmersión, kg	160

Presentación

Caneca x 15 kilos